

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 01-05-2013  
TSFK 08/1516236  
Rev : C  
Blad : 1/2



## Productnaam: Kelfort® polysoft

Opgesteld door: E.G.	Bekrachtigd door: W.A.
----------------------	------------------------

**Het product:** Kelfort® polysoft is een snelverhardende 2-componentenplamuur op basis van polyesterhars voor het egaliseren van uiteenlopende ondergronden. Het product is goed schuurbaar en goed overschilderbaar.

**De toepassing:** Uitvlakken van scheuren, deuken, krassen en beschadigingen in metaal, beton, steen, hout en kunststof.

**Beperkingen:** O.a. niet geschikt voor PE, PP, teflon en bitumineuze ondergronden. Niet toepasbaar in grote laagdikten.

### **Leveringsvorm:**

Kleur pasta: Wit.

Kleur verharder: Wit.

EAN-code: 1516236 => 8714678032059.

Verpakking: **Set van 1,5 kg pasta en 45 g verharder.**

Speciaal geschikt voor gebruik in het Kelfort® doseerpistool voor polysoft.

Inhoud doos: 6 sets.

Afmetingen doos: (l x b x h): 26,5 cm x 18,5 cm x 21 cm.

Afmetingen pallet: (l x b x h): 120 cm x 80 cm x 100 cm.

Aantal dozen op pallet: 76.

Productiegegevens: Op de **pasta** staat een 6-cijferige code:

- de eerste 2 cijfers deelt men door het getal 2, dan krijgt men de productiemaand
- het derde cijfer is het laatste cijfer van het productiejaar
- de laatste 3 cijfers geven een interne codering aan (batchnummer).

Bijv. 182354 is geproduceerd in september (18:2=9) in het jaar 2012 met batchnummer 354.

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 01-05-2013  
TSFK 08/1516236  
Rev : C  
Blad : 2/2



## Productnaam: Kelfort® polysoft

---

### Productiegegevens

(vervolg):

Op de **verhardener** staat een code van 9 tekens:

- het eerste cijfer is het laatste cijfer van het productiejaar
- de volgende 3 cijfers geven de productiedag door het jaar aan
- de letter D geeft een mengreferentie aan
- GR45 geeft de inhoud aan (45 gram).

Bijv. 2265DGR45 is geproduceerd in 2012, op de 265e dag in het jaar (dus 21 september).

### **Houdbaarheid:**

Minimaal 12 maanden houdbaar in ongeopende, originele verpakking bij temperaturen tussen +5 °C en +25 °C.

### **Technische gegevens:**

<u>Basis:</u>	Polyester.
<u>Aanbrengtemperatuur:</u>	+5 °C tot +25 °C.
<u>Dichtheid:</u>	1,9 g/ml.
<u>Consistentie:</u>	Pasta.
<u>Mengverhouding:</u>	2 à 3 (verharder) : 100 (pasta).
<u>Verwerkingstijd:</u>	4 min.
<u>Afbindtijd:</u>	15 min.
<u>Schuurbaar na:</u>	± 16 min.
<u>Krimp:</u>	0%.
<u>Vorstbestendig tot -15 °C tijdens transport:</u>	Ja.

### **Voorbehandeling en afwerking:**

De ondergronden dienen schoon, droog, stofvrij en draagkrachtig te zijn. Metaal, polyester en gelakt hout goed schuren zodat roest en eventuele verontreinigingen worden verwijderd. Ondergrond daarna ontvetten en van losse deeltjes ontdoen met een schone doek en een geschikt ontvettingsmiddel. Door het speciale Kelfort® doseerpistool is het zeer eenvoudig de juiste hoeveelheden pasta en verharder te gebruiken. Gereedschap reinigen met thinner.