



Den Braven



Better results through Knowledge

Technische datasheet

Zwaluw® Repox®

Elastisch houtreparatiemiddel



Product omschrijving

Zwaluw Repox® is een blijvend elastisch oplosmiddelvrij houtreparatiesysteem met een zeer beperkte geur voor zowel kleine als grotere reparaties op basis van tweecomponentige epoxyhars. Zwaluw Repox® is verwerkbaar direct uit de koker met een standaard professioneel kitpistool. Zwaluw® Repox® is krimpvrij, heeft een hoog standvermogen, is vochtongevoelig en heeft een zeer beperkte geur. Zwaluw Repox® beschikt over een COT rapport LAB12-0117-RAP, en voldoet daarmee aan de eisen gesteld in de COT Kwaliteitsomschrijving 04.20. Houtreparatiemiddel.

Voordelen

- Direct aan te brengen uit de koker
- Geschikt voor reparaties van 10 mm tot 20 cm
- Voorstrijken niet nodig
- Vrij van oplosmiddelen
- Permanent elastisch
- Schuurbaar na 4 tot 6 uur
- Overschilderbaar na 6 uur

Applicaties

Zwaluw Repox® is ontwikkeld voor het repareren van gebreken of door houtrot aangetaste houtconstructies van zowel nieuw als bestaand hout. Geschikt voor alle typen reparaties van minimaal 10 mm tot 20 cm en volumes tot ca. 1,5 liter inhoud. Toe te passen bij deuren, vensterkozijnen, trappen en (gevel) plaatmateriaal zoals spaanplaat, meubelplaat en multiplex. Ook goed te gebruiken als reparatiemateriaal

voor meubels en voor het aanbrengen van scharnieren, vensters en deuren. Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Technische specificaties

Application Temperature	+2°C till +30°C
Density	1,45 g/ml
Frost Resistance during transportation	Till -15°C
Paintable	> 6 hours
Sandable	4-6 hours
Shrinkage	0 gr/ml
Temperature Resistance	-20°C till +80°C

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Zwaluw Repox® heeft geen voorbehandeling met een primer nodig. Het te behandelen gebied dient droog, schoon en olievrij te zijn. Verwijder losse onderdelen en oude, bladderende verf. Verwijder aangetaste, beschadigde en zachte delen van het hout met een beitel of sponningschaaf zodat het gezonde hout blootligt. De plek waar reparatiemateriaal en gezond hout samenkomen, moet een scherpe hoek vormen. Laat het hout nooit taps toelopen. Zwaluw Repox® is verwerkbaar bij een omgevingstemperatuur van minimaal +2°C. Door de koker bij een temperatuur van +15°C te bewaren zal het drogingsproces niet worden vertraagd. Zwaluw® Repox® kan na 4 tot 6 uur worden geschuurd en na 6 uur worden overschilderd met verf op hars- en waterbasis. Voor een schuurbaarheid van 15 minuten en overschilderbaarheid van 30 minuten adviseert Den Braven het gebruik van Zwaluw® Repox® fast.

Paintability

Zwaluw Repox® is perfect overschilderbaar met de meeste verfsoorten. We raden aan eerst een compatibiliteitstest uit te voeren.

Schoonmaken

Uitgehard en vers materiaal en gereedschap kunnen worden gereinigd met behulp van Zwaluw Cleaner (PDS 7.82).

Kleuren

- Beige

Verpakking

Den Braven Sealants B.V.

Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout

T +31 (0)162 491 000 | F +31 (0)162 451 217 | E info@denbraven.com



Den Braven



Better
results
through
Knowledge

Technische datasheet

Zwaluw® Repox®

Elastisch houtreparatiemiddel

- Koker 250 ml

Houdbaarheid

Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C in de schaduw.
Houdbaarheid van Zwaluw Repox® is 12 maanden indien bewaard zoals aanbevolen, in ongeopende, originele verpakking.

Gezondheid & veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de Den Braven websites.

Waarborg & garantie

Den Braven Sealants garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Den Braven Sealants B.V. ('Den Braven'). Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden veelevoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Den Braven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Den Braven Sealants B.V.

Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout

T +31 (0)162 491 000 | F +31 (0)162 451 217 | E info@denbraven.com