



FIX ALL

Date: 28/10/03

Page 1 of 2

Technische gegevens:

Basis	MS Polymeer
Consistentie	Standaste pasta
Uithardingssysteem	Polymerisatie door luchtvochtigheid
Huidvorming (*)	Ca. 10 min. (20°C/65% R.V.)
Uithardingssnelheid (*)	2 à 3mm/24h (20°C/65% R.V.)
Hardheid	40 ±5 Shore A
Dichtheid	1,67g/mL
Elastisch herstellvermogen	>75%
Max. toelaatbare vervorming	20%
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +90°C
Elasticiteitsmodulus 100 %	0.75 N/mm ² (DIN 53504)
Maximale spanning	1.8N/mm ² (DIN 53504)
Rek bij breuk	750 % (DIN 53504)

(*) deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat

Product:

Fix All is een hoogwaardige, neutrale, elastische één-component constructie voegkit op basis van een MS-polymer®.

Eigenschappen:

- Zeer goed verwerkbaar
- Hoge kleefkracht
- Blijvend elastisch na uitharding
- Overschilderbaar met watergedragen systemen
- Uitstekend verwerkbaar

Toepassingen:

Afdichtings- en kleeftoepassingen in bouw- en metaalindustrie
Strukturele verlijmingen in vibrerende constructies
Sanitaire toepassingen
Afdichten van vloervoegen
Soepele verlijmingen in allerlei constructies en bouwtoepassingen

Leveringsvorm:

Kleuren: zwart, wit, grijs, bruin, beige
Verpakking: koker 290mL, worst 600mL

Houdbaarheid:

12 maanden in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C

Chemicaliënbestendigheid:

Goed tegen water, alifatische oplosmiddelen, verdunde anorganische zuren en alkaliën, oliën en vetten
Slecht tegen aromatische oplosmiddelen, geconcentreerde zuren en gechloroerde koolwaterstoffen

Ondergronden:

Aard: alle gebruikelijke bouwondergronden, voorbehandeld hout, PVC, kunststoffen
Toestand: schoon, stof- en vetvrij
Voorbehandeling: poreuze ondergronden bij voorkeur voorstrijken met Primer 150, eventueel Surface Activator voor kunststoffen
Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.



FIX ALL

Date: 28/10/03

Page 2 of 2

Voegafmetingen:

Minimale breedte: voor verlijming: 2mm
voor voegwerken: 5mm
Maximale breedte: voor verlijming: 10mm
voor voegwerken: 30mm
Minimale diepte: voor voegwerken: 5mm
Aanbeveling : voegwerken: 2 x voegdiepte =
voegbreedte

Verwerking:

Aanbrengmethode: hand- en pneumatisch kitpistool
Verwerkingstemperatuur: +1°C tot +30°C
Reinigingsmiddel: Fix All Cleaner onmiddellijk na
gebruik
Afwerking: met zeepoplossing voor huidvorming
Reparatiemogelijkheid: met hetzelfde materiaal

Veiligheidsaanbevelingen:

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen

Opmerkingen:

Fix All is overschilderbaar, maar door de grote diversiteit aan lakken en verven is het aan te raden een comptabiliteitstest uit te voeren. Bij alkydharsverven kan drogingsvertraging van de verf optreden.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.