

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 26-01-2004
TSFK 99/1516420
Rev : C
Blad : 1/3



Produktnaam: Kelfort® konstruktieijm-Expresse-72126

Opgesteld door: J.S.

Bekrachtigd door: W.A.

Het produkt:

Kelfort® konstruktieijm-Expresse is een gebruiksklare, supersnelle, pasteuze en vullende constructieijm voor interieur- en exterieur toepassingen op basis van polyurethaan (P.U.).

De toepassing:

- Houtconstructies/-verbindingen van harde, zachte en exotische houtsoorten, b.v. raam-, deurkozijnen, deuren, gevelbetimmeringen, botenbouw, ladders, enz.
- Voor de verlijming van hout met rubber, beton, metalen, diverse kunststoffen en P.S.- en P.U.-hardschuim.
- Metalen op poreuze ondergronden.
- Zeer geschikt voor reparatie van diverse lijmverbindingen.

Eigenschappen:

- Kleur: zowel nat als droog transparant bruin.
- Geur: geurarm.
- Consistentie: pasteus.
- Oplosmiddelvrij.
- 1-component, direct gebruiksklaar.
- Brandbaarheid natte lijm: niet ontvlambaar.
- Uitstekend verwerkbaar, bij voorkeur met lijmkam.
- Vochtbestendigheid: ja.
- Watervastheid: volgens NEN-EN 204 D4.

(Geschikt voor verlijming volgens NEN-EN 204 D4 bij zorgvuldige verwerking m.b.t. passing, houtvocht e.d. en min. 200 g/m² lijm, min. 6 kg/cm² persdruk en min. 15 minuten perstijd bij 20°C.).

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 26-01-2004
TSFK 99/1516420
Rev : C
Blad : 2/3



Produktnaam: Kelfort® konstruktieijm-Expresse-72126

Leveringsvorm:

EAN-code: 1516420 => 8714678000492.
Verpakking: In kokers van 310 ml, met transparante spuitmond en zwarte afsluitdop.
Inhoud doos: 12 kokers.
Afmetingen doos: (l x b x h): 22,5 cm x 16,5 cm x 24,5 cm.
Afmetingen pallet: (l x b x h): 120 cm x 80 cm x 112 cm.
Aantal dozen op pallet: 96.

Productiegegevens: Op het produkt staat een 8-cijferige code: de eerste 2 cijfers geven het productiejaar aan, de volgende 3 cijfers geven de produktiedag door het jaar aan en de laatste 3 cijfers geven het batchnummer aan. Bijv. 03123005: geproduceerd op de 123e dag van 2003 met batchnummer 005.

Houdbaarheid: In ongeopende verpakking minimaal 12 maanden houdbaar. Vorstvrij en droog opslaan, bij voorkeur tussen 10 en 20°C. Na opening direct goed afsluiten met schroefdopje.

Technische gegevens:

Vaste stofgehalte: 98-100%.
Soortelijke massa (20°C): 1,09-1,11 g/cm³.
Viscositeit: 40.000-50.000 mPa·s.
Vlampunt: n.v.t.
Afschuifsterkte: 85-95 kg/cm².
Temperatuur bestendigheid: -30°C tot +100°C.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 26-01-2004
TSFK 99/1516420
Rev : C
Blad : 3/3



Produktnaam: Kelfort® konstruktieijm-Expresse-72126

Voorbehandeling:

Voor gebruik: n.v.t.
Mengen: n.v.t.
Ondergronden: Stof- en vetvrij.
1 of 2-zijdig: 1-zijdig
Gereedschap: Lijmkam
Verwerkingstemperatuur: 15-20°C.
Materiaaltemperatuur: 15-20°C.
Luchtvochtigheid: 45-65% r.v.
Materiaalvochtigheid: max. 25%.

Verwerking (bij 20°C):

Verbruik: 180-220 g/m².
Afdamptijd: n.v.t.
Open-/opbouwtijd: min. 3 tot max. 7 minuten.
Persdruk: 1-6 kg/cm².
Perstijd: 5°C => 30 minuten, 20°C => 15 minuten, 80°C => 5 minuten.
Uithardingstijd: 5°C => 8 uur, 20°C => 5 uur, 80°C => 5 minuten.
Reinigen nat: Met verdunning K.
Reinigen droog: Mechanisch.

Attentie:

Verwerking bij hogere of lagere temperaturen dan 20°C geven kortere respectievelijk langere verwerkings- en uithardingstijden. Niet beneden de 5°C verwerken. Verwijder natte lijmplekken direct met Verdunning K, ook van de handen. Plastic handschoenen zijn aan te bevelen, daar de lijm ook reageert met het vocht uit de huid, waardoor de lijm zeer moeilijk te verwijderen is.