

Silicon 70 Sanitair

HOOGWAARDIGE NEUTRALE SANITAIR KIT

VOORDELEN

- o.a. voor acrylbaden
- Goede schimmelbestendigheid
- Goede veroudering-, vocht- en UV-bestendigheid

PRODUCT

Silicon 70 Sanitair is een hoogwaardige neutrale schimmelbestendige siliconenkit.

TOEPASSINGEN

Silicon 70 Sanitair is bij uitstek geschikt voor het afdichten van voegen en naden in sanitaire ruimten en natte cellen, met name voegen tussen kunststof bad, douchebak en tegelwand, voegen tussen wand en vloer en bewegingsvoegen in tegelwanden. Silicon 70 Sanitair kan ook worden toegepast op zuurgevoelige ondergronden zoals beton en onbehandelde metalen. Ook geschikt voor niet sanitaire toepassingen zoals voor het afdichten van allerlei aansluit-, bewegings- en beglazingsvoegen, zowel binnen als buiten. Niet toepassen op natuursteen.

EIGENSCHAPPEN

- Goede hechting op diverse kunststof ondergronden.
- Zuurvrij; neutraal uithardend.
- Schimmelbestendig.
- Blijvend elastisch.
- Goed bestand tegen vocht, warmte en reinigingsmiddelen.
- Veroudering-, weers- en UV-bestendig.
- Lange houdbaarheid.
- Snelle uitharding en snel kleefvrij.
- Oplosmiddelvrij.
- Goede verwerkingseigenschappen.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergronden dienen droog, schoon, vast, stof- en vetvrij te zijn.

Voorbehandeling: Silicon 70 Sanitair hecht (zonder primer) goed op de meeste ondergronden zoals diverse kunststoffen (acrylaat, PVC), glas, metaal, gelakt en geverfd hout. Indien echter door grote temperatuurschommelingen en/of waterbelasting hoge eisen aan de hechting worden gesteld, wordt op metalen ondergronden Bostik Prep M en op poreuze ondergronden (zoals beton en hout) Bostik Primer MSP geadviseerd. Bij kunststoffen die voorzien zijn van een beschermende afdekkfolie, wordt geadviseerd om



(teneinde statische ontlading weg te nemen) na het verwijderen van de folie, de kunststof eerst af te nemen met een enigszins vochtige doek. Bij kunststofbad kan de hechting sterk variëren. Het is daarom raadzaam om de aanhechtvlakken vooraf met Prep K vóór te behandelen. Prep K is eenvoudig aan te brengen met een doekje (zie technisch informatieblad Prep K voor details)

Voegconstructie: Diepe voegen opvullen met Bostik rondschuim. Minimale voegmaat voor bewegingsvoegen 6 bij 6 mm.

Aanbrengen: Silicon 70 Sanitair aanbrengen met hand- of luchtdrukpistool en goed tegen de voegwanden aanspuiten.

Afwerken: In verband met huidvorming binnen 10 minuten de kit met een voegspijker of houten spatel tegen de voegwanden drukken en direct daarna gladstrijken of afmetten. Een lichte zeepoplossing voorkomt dat kit aan het gereedschap blijft kleven. Vermijd dat er zeepwater tussen voegwand en kit komt (ter voorkoming van mogelijke randonthechting).

Reinigen: Uitgeharte kit is niet oplosbaar en kan alleen mechanisch verwijderd worden. Verse kitresten verwijderen met een schone, kleurstofvrije doek gedrenkt in Bostik Cleaner 14.

Om de voegafdichting schimmelbestendig te houden dient langdurige waterbelasting voorkomen te worden en dient de voegafdichting onderhouden te worden.

OPSLAG EN STABILITEIT

Bewaren in niet-geopende verpakking onder droge condities tussen +5 en +25°C. Houdbaarheid zie (B)est (B)efore mmij. Aangebroken verpakking is beperkt houdbaar.

Informatie aanvraag

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksd.s.thewerco.com verkrijgbaar.

Artikelnummer	EAN code	Kleur
30137630	8713572027949	Wit
30138331	8713572027956	Transparant
30138311	8713572028045	Grijs
30138321	8713572028007	Jasmijn
30137650	8713572028038	Manhattan
30138480	8713572028052	Trijs
30137640	8713572028021	Zilvergrijs
30135071	8713572028816	Anthraciet
30138490	8713572027994	Pergamon

Technische kenmerken	
Basisgrondstof	polysiloxaan
Component	1
Type	elastisch, neutraal
Consistentie	gladde, homogene pasta
Soortelijk gewicht	ca. 1,0 gr/ml transparant, trijs ca. 1,3 gr/ml kleuren
Huidvorming (begin)	na ca. 10 minuten (bij 23°C/RV 50%)
Kleefvrij	na ca. 4 uur
Doorharding	25 na 1 dag ca. 2 mm na 3 dagen ca. 3 mm
Toelaatbare voegbeweging	25%
Verwerkingstemperatuur	+5/+40°C
Temperatuurbestendigheid	-50/+150°C
Spanning bij 100% rek	ca. 0,27 N/mm ² transparant (ISO 8340) ca. 0,36 N/mm ² kleuren (ISO 8340)
Rek bij breuk	ca. 320 % transparant (ISO 8339) ca. 260 % kleuren (ISO 8339)
Shore A	ca. 20 (ISO 868)
Verpakking	310 ml patroon
Verpakt per	12

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86 B-9000
Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.