

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 27-01-2014  
TSFK 09/1515156/1515174  
Rev : B  
Blad : 1/2



## Productnaam: Kelfort® stucloper tape

Opgesteld door: E.G.	Bekrachtigd door: E.G.
----------------------	------------------------

**Het product:** De Kelfort® stucloper tape bestaat uit een witte PVC drager, voorzien van een schoon verwijderbare rubber kleeflaag. De stucloper tape is ideaal voor het vastzetten van stucloper.

**De eigenschappen:** Goed waterbestendig.  
Schoon verwijderbaar van diverse ondergronden.  
Rolt gemakkelijk af.  
Met de hand scheurbaar.  
Sterk en bovendien voegzaam.

**Aanbrengen:** De ondergrond dient schoon, stof- en vetvrij te zijn alvorens de tape aan te brengen.

**Let op:** De gebruiker wordt geacht zelf te testen of de ondergrond geschikt is voor het gebruik van deze tape.

### **Technische gegevens:**

Drager: PVC.  
Kleeflaag: Rubber.  
Kleur: Wit met rode opdruk 'Removable'.  
Dikte: 0,14 mm.  
Pelkleefkracht op staal: 1,3 N/15 mm.  
Treksterkte: 50 N/25 mm.  
Temp.bestendigheid  
(lang): -5 °C tot +60 °C (servicetemperatuur).  
Temp.bestendigheid  
(kort): 80 °C.

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 27-01-2014  
TSFK 09/1515156/1515174  
Rev : B  
Blad : 2/2



## Produktnaam: Kelfort® stuclopertape

---

### **Leveringsvorm:**

#### Afmetingen:

1515156 => 50 mm x 33 m.

1515174 => 38 mm x 33 m.

#### EAN-codes:

1515156 => 8714678037450 (rol).

1515156 => 8714678083532 (doos à 36 rol).

1515174 => 8714678032110 (rol).

1515174 => 8714678080852 (doos à 48 rol).

#### Verpakking:

Op rol, voorzien van cellofaan.

#### Gegevens op rol:

Het Kelfort logo, het artikelnummer, de afmetingen en de EAN-code.

**Opslag en veroudering:** De condities waaronder het product wordt opgeslagen, beïnvloeden zijn specificaties. Opslag dient in originele verpakking te gebeuren, bij een temperatuur van 21 °C en een relatieve vochtigheid van 50% en uit het directe zonlicht.