

randsealer



PRODUCT

De randsealer van Frencken is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van plaatmateriaal. Het is een gebruiksklaar één-component systeem met een hoog afdichtend vermogen en zeer korte verwerkings- en droogtijden. De Frencken randsealer is het betere en snellere alternatief voor zowel één-component als twee-componenten D4-houtlijmen (PVAc-systemen).

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN

Basis	: kunstharsen
Vaste stofgehalte	: ca. 30 %
Soortelijk gewicht	: ca. 1 g/cm ³
Viscositeit	: ca. 300 mPa·s
pH waarde 25° C	: 8,5
Min. verwerkingstemp. (MFT)	: 8° C
Kleur	: wit en transparant
Geur	: reukloos
Aantal componenten	: 1
Temperatuurbestendigheid	: ca. 75° C
Vochtbestendigheid	: uitstekend
Droogtijd	: -stofdroog na ca. 20 minuten -overschilderbaar na ca. 1 uur
Verbruik	: ca. 5 g/m ¹ bij plaatdikte van 12 mm. (afhankelijk van het materiaal kan dit variëren)

TOEPASSING

Voor het afdichten van kopse (zaag-)zijden van plaatmateriaal zoals watervaste (garantie-)multiplex, triplex, betontriplex e.d. Bij afwerking met een grondlak en eventueel een aflak is slechts één laag randsealer noodzakelijk. Indien dit niet het geval is zijn twee lagen noodzakelijk om voldoende afdichting te krijgen.

VERWERKING

Ondergrond moet schoon, droog en vrij van, vet, olie, was en (schuur-)stoffen zijn. De randsealer voor gebruik goed opschudden, oproeren en gelijkmatig aanbrengen met kwast of roller. De droogtijd wordt beïnvloed door temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Over normale omstandigheden is de randsealer na 1 uur overschilderbaar met een primer waarna de definitieve afwerking kan plaatsvinden. Reinigen: met water.

MILIEUASPECTEN

Door de samenstelling van het product gelden er geen beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en verwerking. Voor gedetailleerde informatie kunt u een Material Safety Data Sheet (MSDS) opvragen.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

De randsealer is in ongeopende verpakking 12 maanden houdbaar en dient koel en vorstvrij te worden opgeslagen. Resten en reinigingswater dienen te worden ingeleverd bij de plaatselijke (gemeentelijke) dienst voor klein chemisch afval.

- Eén component randsealer
- Hoog waterafdichtend vermogen, beter dan D4
- In combinatie met grondlak slechts één laag nodig
- Na een half uur stofdroog
- Na één uur overschilderbaar
- Verlengt de levensduur van gevelbekleding
- Het alternatief voor zowel één als twee componenten PVAc systemen
- 12 maanden houdbaar

VERPAKKING

artikel	verpakking	artikelnummer	verpakt per
randsealer wit	bus 750ml	71160	6
	emmer 2,5 kg	71161	1
	emmer 25 kg	71165	1
randsealer transparant	bus 750 ml	71162	6
	emmer 2,5 kg	71163	1



Bovenstaande productinformatie en adviezen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide proefnemingen. En ervaringen, echter vanwege de komst van nieuwe materialen, verschillende werkwijze en andere door Frencken Niet te beïnvloeden factoren kan Frencken geen aansprakelijkheid aanvaarden. Frencken adviseert dan ook in twijfelgevallen vooraf een proef te nemen.

